日 **JAPAN** PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月30日

Masaomi EBE, et al. METHOD OF PRODUCING DISPLAY....

Darryl Mexic 202-293-7060

Q77168

August 28, 2003

番 号 出願

Application Number:

特願2002-255243

[ST.10/C]:

[JP2002-255243]

出 願 人 Applicant(s):

パイオニア株式会社 静岡パイオニア株式会社

2003年 1月 7日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 57P0177

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01J 9/02

H01J 11/02

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 静岡パイオ

ニア株式会社 甲府事業所内

【氏名】 江部 政臣

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 静岡パイオ

ニア株式会社 甲府事業所内

【氏名】 三友 啓之

【特許出願人】

【識別番号】 000005016

【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 398050283

【氏名又は名称】 静岡パイオニア株式会社

【代理人】

【識別番号】 100116182

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 照雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 110804

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0108677

【包括委任状番号】 0108669

【プルーフの要否】 要

【書類名】「明細書

【発明の名称】 ディスプレイパネルの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にパターン層と該パターン層を覆う誘電体層を形成するパネル形成工程を含むディスプレイパネルの製造方法であって、

前記パネル形成工程は、

前記基板上に射出塗布法により所定パターンのパターン形成材料層を形成する 第1の工程と、

前記第1の工程で形成されたパターン形成材料層を覆うように、誘電体層形成 材料層を形成する第2の工程と、

前記パターン形成材料層及び誘電体層形成材料層を同時焼成する第3の工程と を含むことを特徴とするディスプレイパネルの製造方法。

【請求項2】 前記パターン形成材料層が、銀、樹脂、ガラス粉末を含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネルの製造方法。

【請求項3】 前記パターン形成材料層が、黒色無機顔料、樹脂、ガラス粉末を含むことを特徴とする請求項1に記載のディスプレイパネルの製造方法。

【請求項4】 前記射出塗布法はインクジェット法であることを特徴とする 請求項1~3のいずれか1項に記載のディスプレイパネルの製造方法。

【請求項5】 前記射出塗布法はディスペンサ法であるあることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のディスプレイパネルの製造方法。

【請求項6】 基板上に形成した透明電極上に、黒色層及び主導電層の2層構造のバス電極を形成するためのバス電極材料層形成工程を含むディスプレイパネルの製造方法であって、

前記バス電極材料層形成工程は、

前記透明電極上に黒色材料層をディスペンサ法により形成し乾燥する第1の工程と、

前記黒色材料層上に主導電性材料層をインクジェット法により形成する第2の 工程とを含むことを特徴とするディスプレイパネルの製造方法。

【請求項7】 前記透明電極及びバス電極材料層を覆うように、誘電体材料

層を形成する誘電体材料層形成工程と、

前記バス電極材料層及び誘電体材料層を同時焼成する焼成工程とを含むことを 特徴とする請求項6に記載のディスプレイパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、プラズマディスプレイパネル等のディスプレイパネルの製造方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】

まず、ディスプレイパネルの一例として、一般的なプラズマディスプレイパネル(以下、PDPと記す)の構造(例えば、特許文献1参照)について以下説明する。図1はPDPの内部構造を示す分解斜視図であり、図2は、PDPの行電極対2(X, Y)の構造を模式的に示す平面図である。

[0003]

図1において、表示面側となる前面基板1の内面側には、複数の行電極対2 (X,Y)、行電極対2 (X,Y)を被覆する誘電体層3、誘電体層3を被覆するMgOからなる保護層4が順に形成されている。行電極対2は、幅の広いITO等の透明導電膜からなる透明電極2aと、その導電性を補う幅の狭い金属膜からなる金属電極(バス電極)2bとから構成されている。

[0004]

一方、放電空間8を介して対向配置される背面側の背面ガラス基板5には、行電極対2(X,Y)と直交する方向に配列され、各交差部にて表示セルを形成する列電極6、6間に、帯状に設けられると共に放電空間8を区画する隔壁9、列電極6及び隔壁9の側面を放電空間8に対して被覆するように設けられた3原色の蛍光体層7R,7G,7Bが形成されている。放電空間8内には、希ガスが注入封入されている。

[0005]

各行電極対2(X, Y)は、図2に示されるように、マトリクス表示の1ライ

ン(行) Lに対応し、各ラインLにおいて放電ギャップGを挟んで隣接するように列方向に交互に配列されている。各ラインLでは、各行電極対2(X, Y)によって単位発光領域Eに表示セル(放電セル)が画定される。

[0006]

次に、上記のPDPにおけるディスプレイの表示動作を説明する。

まず、図2に示す列電極6と行電極対2(X,Y)との間の選択的放電によるアドレス操作によって、点灯セル(壁電荷が形成されたセル)及び消灯セル(壁電荷が形成されなかったセル)が選択される。アドレス操作の後、全ラインしに一斉に、行電極対X,Yに対して交互に放電維持パルスを印加することにより、点灯セルにおいて放電維持パルスが印加される毎に面放電が生じる。この面放電で生じた紫外線によって蛍光体層7R,7G,7Bを励起し、可視光を発光させている。

[0007]

(特許文献1)

特開平11-149873号公報(第2頁、第7、8図)

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述のPDPなどのディスプレイパネルを製造する場合、バス電極 2 b は、フォトリソグラフィ法を用いて形成するのが主流であった。この場合、 基板上に感光性銀ペーストをべたに塗布し、所定パターンのマスクを介して露光 、現像し、焼成してバス電極を形成していた。

[0009]

また、表示ライン間となるバス電極間にブラックストライプ層(BS層)を形成する場合にも、フォトリソグラフィ法を用いて形成するのが主流であった。この場合、低融点ガラス粉末に黒色無機顔料を加え、感光性樹脂、溶剤と共に混合して、感光性ペースト化し、べたに塗布した後、所定パターンのマスクを介して露光、現像し、焼成することにより、BS層を形成していた。

更に、バス電極、BS層の形成後、これらを覆うように誘電体ペーストを一様に塗布し、焼成して誘電体層を形成していた。

[0010].

上述のバス電極, BS層の形成から誘電体層の形成までの工程では、最低2回の焼成が必要となっていた。しかし、最低2回の焼成は、工程が煩雑化する上、 設備も複雑化・高コスト化する等の問題があった。

[0011]

そこで、バス電極またはBS層と誘電体層とを同時焼成することが検討されている。しかし、同時焼成する場合、上層の誘電体層と、下層のバス電極またはBS層の形成材料に含まれるバインダ(樹脂)の熱特性を適正にマッチングさせておかないと、上層の誘電体層にしわが入る虞がある。

[0012]

また、下層のバス電極などの脱バインダが十分に行われず、炭化物と残存して しまい、泡欠陥または穴欠陥の原因となる。更に、誘電体層に下層の脱バインダ 成分がトラップされることで、透過率低下の要因となる、等のことが分かった。

[0013]

本発明は、上述の事情を考慮してなされたもので、信頼性を保ちながら、効率 良く製造することのできるディスプレイパネルの製造方法を提供することを目的 とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】

前述した目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、基板上にパターン層と該パターン層を覆う誘電体層を形成するパネル形成工程を含むディスプレイパネルの製造方法であって、前記パネル形成工程は、前記基板上に射出塗布法により所定パターンのパターン形成材料層を形成する第1の工程と、前記第1の工程で形成されたパターン形成材料層を覆うように、誘電体層形成材料層を形成する第2の工程と、前記パターン形成材料層及び誘電体層形成材料層を同時焼成する第3の工程とを含むことを特徴とする。

[0015]

請求項6の発明は、基板上に形成した透明電極上に、黒色層及び主導電層の2 層構造のバス電極を形成するためのバス電極材料層形成工程を含むディスプレイ パネルの製造方法であって、前記バス電極材料層形成工程は、前記透明電極上に 黒色材料層をディスペンサ法により形成し乾燥する第1の工程と、前記黒色材料 層上に主導電性材料層をインクジェット法により形成する第2の工程とを含むこ とを特徴とする。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

(第1の実施の形態)

まず、図3を参照して、本発明に係る第1の実施の形態のディスプレイパネル 製造方法を説明する。図3は、第1の実施の形態のディスプレイパネル製造方法 におけるパネル形成工程を説明する模式的な断面図である。

[0017]

第1の実施の形態のディスプレイパネル製造方法におけるパネル形成工程では、第1の工程として、図3(a)に示すように、透明電極2aが形成された前面基板1上に、インクジェット法やディスペンサ法などの射出塗布法により、所定パターンのパターン形成材料層、即ち、バス電極材料層22及びBS材料層21を形成する。なお、バス電極材料層22としては、銀粉末、ガラス粉末、樹脂、溶剤等を混合した材料を使用し、BS材料層21としては、黒色無機顔料、ガラス粉末、樹脂、溶剤等を混合した材料を使用する。

[0018]

次に、第2の工程で、図3(b)に示すように、第1の工程で形成されたパターン形成材料層(バス電極材料層22及びBS材料層21)を覆うように、低融点ガラス粉末、樹脂、溶剤を混合した誘電体ペーストを厚膜塗布(印刷)し、または、誘電体フィルムをラミネートして誘電体層形成材料層23を形成する。

[0019]

そして、第3の工程で、図3(c)に示すように、パターン形成材料層(バス電極材料層22及びBS材料層21)及び誘電体層形成材料層23を同時焼成する。こうすることにより、前面基板1に、透明電極2a、バス電極2b、BS層25、誘電体層3が積層されたパネルができ上がる。

[0020].

本実施の形態において、インクジェット法でパターン形成材料層を形成する場合は、必要な場所のみに材料を塗布することができるので、印刷法に比べて材料利用効率がアップする。

[0021]

また、インクジェットに用いる電極材料は、金属微粒子(数μm以下)が一般 的であり、微粒化された材料ほど塗布後の膜が緻密になるため、従来材料によく ある焼き縮みが発生しにくくなる。

[0022]

また、有機銀化合物を利用することができ、そうした場合は、百数十度程度で 有機物を分解させることができて、緻密な銀膜を残すことができるので、焼き縮 みや脱バインダ等の同時焼成時の問題が発生しなくなる等の利点が得られる。

[0023]

本実施の形態において、ディスペンサ法でパターン形成材料層を形成する場合は、印刷法と同等もしくは低粘度のペーストが吐出可能であり、印刷ペーストよりも使用樹脂量を減らすことができ、誘電体などとの同時焼成時に問題が発生しにくくなる。

[0024]

以上のように、本実施の形態によれば、精度維持や品質維持のための難易度の 高い印刷法を使わずに済むため、コスト低減が図れる。

また、焼成炉が減らせるため、工程面や設備面で有利となる。また、フォトリソグラフィ工程が不要になるため、工程内の装置構成が単純化でき、エネルギ消費が削減できる。更に、従来方法に比べて廃材量が少なくなる利点もある。

[0025]

(第2の実施の形態)

次に、図4を参照して、本発明に係る第2の実施の形態のディスプレイパネル 製造方法を説明する。図4は、第2の実施の形態のディスプレイパネル製造方法 におけるパネル形成工程を説明する模式的な断面図である。

[0026]

第2の実施の形態は、黒色層及び主導電層の2層構造のバス電極を、信頼性を 保ちながら効率良く形成する製造方法であり、誘電体層との同時焼成による効率 化を図ったものである。

[0027].

第2の実施の形態のディスプレイパネル製造方法におけるパネル形成工程では、第1の工程で、図4(a)に示すように、基板1上の透明電極2aの上に黒色 導電性材料層31をディスペンサ法で形成して乾燥させる。

[0028]

次に、第2の工程で、図4 (b) に示すように、黒色導電性材料層31の上に 主導電材料層32をインクジェット法で形成し乾燥させる。

[0029]

次に、これらのバス電極材料層形成工程が終了したら、第3の工程として、図4(c)に示すように、透明電極2a及びバス電極材料層(黒色導電性材料層31、主導電材料層32)を覆うように誘電体材料層33を形成する(誘電体材料層形成工程)。そして、バス電極材料層(黒色導電性材料層31、主導電材料層32)及び誘電体材料層33を同時焼成する(焼成工程)。

[0030]

以上のパネル形成工程により、黒色層41及び主導電層42の2層構造のバス電極43を、信頼性を保ちながら効率良く形成することができる。

[0031]

バス電極43は表示面側に形成されるため、視聴者からは外光低反射(例えば 黒色)でなければならず、黒色導電性材料層31は、黒色無機顔料が添加された Ag(銀)ペースト(以下、黒Agペーストと記す)で形成され、主導電層42 は、黒色無機顔料を添加していないAgペースト(以下、白Agペーストと記す) で形成される。

[0032]

本実施の形態では、例えばこの黒Agペーストをディスペンサ方式で直線描画 し乾燥させる。ディスペンサ方式はインクジェット方式に比べて高粘度のペース トを吐出できるため、印刷法によるパターニングと同様、ペーストのレオロジー 調整で、滲みをコントロールしながらパターン形成することができる。

また、この黒Agペーストを乾燥させると、後に塗布される白Agペーストの溶剤分を吸収するため、滲むことなくバス電極43を形成することができる。

[0033]

なお、第2の実施の形態では、黒色無機顔料を含有したAg(銀)ペースト(黒色導電性材料)を用いて黒色層41を形成する例を示したが、銀などの導電性 材料を含まない黒色又は暗色の材料(黒色絶縁性材料)を用いて黒色層41を形 成しても良い。

この場合、バス電極の主導電層42と透明電極2aとの間に絶縁層(バス電極の黒色層41)が介在することになるが、バス電極材料層の焼成時に主導電材料層の導電材料が黒色材料層に入り込み主導電層42と透明電極2aとが導通することになる。

また、バス電極の黒色層41を黒色絶縁性材料で形成する場合、同一の材料で 形成するBS層(ブラックストライプ層)を同時にディスペンサ法で形成し、バス電極材料層及び誘電体材料層と同時に焼成するようにしても良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】

一般的なPDPの内部構造を示す分解斜視図である。

【図2】

図1のPDPにおける行電極対の構造を模式的に示す平面図である。

【図3】

第1の実施の形態の製造方法におけるパネル形成工程を説明する模式的断面図であり、(a)は第1の工程、(b)は第2の工程、(c)は第3の工程である

【図4】

第2の実施の形態の製造方法におけるパネル形成工程を説明する模式的断面図であり、(a)は第1の工程、(b)は第2の工程、(c)は第3の工程である


【符号の説明】


特2002-255243

- 1 前面基板
- 2 a 透明電極
- 2 b バス電極
- 3 誘電体層
- 2 1 B S 材料層
- 22 バス電極材料層
- 23 誘電体層形成材料層
- 31 黒色導電性材料層
- 32 主導電材料層
- 33 誘電体材料層
- 4 1 黒色層
- 42 主導電層
- 43 バス電極


【書類名】 図面:


【図1】






【図3】 .*










【図4】

(a)







【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 信頼性を保ちながら効率よくディスプレイパネルを製造する。

【解決手段】 パネル形成工程の中の第1の工程で、基板1上にインクジェット 法やディスペンサ法等の射出塗布法により、所定パターンのパターン形成材料層 (バス電極材料層21、BS材料層)を形成し、第2の工程で、第1の工程で形 成されたパターン形成材料層を覆うように、誘電体層形成材料層23を形成し、 第3の工程で、パターン形成材料層及び誘電体層形成材料層を同時焼成する。

【選択図】 図3

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-255243

受付番号

50201301264

書類名

特許願

担当官

第一担当上席

0090

作成日

平成14年 9月 2日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 8月30日

出願人履歴情報

識別番号

[000005016]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

氏 名 パイオニア株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[398050283]

1. 変更年月日

1998年 7月16日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県袋井市鷲巣字西ノ谷15の1

氏 名

静岡パイオニア株式会社